

Karta

öfver

Getö Stora Silfvergrusva och Norra Getögrusva

belägen å Setön, Fernebo socken i M. Därmlands län

upprättad på grund af egna mätningar, som afslutades den 8/6 1917

af

Waldemar Carlqvist

behörig grusmätare

Skala 1:800






Beteckningar


	Sänkning och dagöppning		Kollmärkpunkt
	Vattenfylld sänkning		Värkpunkt
	Äldre arbetsrum med osäkra konturer		Konnektionspunkt
	Byggnad		Profillinie
	Linledning		Utmärkelse
	Ulfkraktsbana på bockar		Utmärkelinje
	Ulfkraktsbana		Varp
	Lastkaj		Bergsböj
	Svartmalm		Barrskog
	Kopparmalm		
	Blymalm		
	Lepskit		
	Kalksten		
	Skarn		
	Sköl		
	Diorit		


Beskrifning


Lilla Stora Långgruven och Norra Långgruven äro belägna i Gagnef i 22 km från Persbergs gruffält i Fennoskandien af Skandinavien.
 Lilla Stora Långgruven upptogs enligt Bergsmästeriaktens 1857 och Norra Långgruven år 1903.
 De rödaktiga bergarterna äro granulit, kalk och dolomit samt skarn. Kalken rep. dolomiten bilda ena bergsmassan och fortäta till i Gagnef i
 riktning mot S.O. Skarn uppträder som mellanlagring mellan granuliten och kalken på samma sätt som inom Persbergsgruffältet. Malmen, som
 utgöres af, dels bly- och kopparmalm, dels järnmalm, äro bundna i skarnet.
 Lilla Stora Långgruven upptogs år 1857 och bedrifs arbete därtill till år 1863. Norra Långgruven upptogs år 1903 och är obetydligt arbetad.
 Malmen här utgöres af gamla varken, dels temligen ren blyglans, dels kopparkis, dels båda malmslagren blandade, delvis är blyglansen och kopparkisen
 uppblandad med järnmalm samt magnetit.
 De 1882 uppgifna malmslagren med 10 man till 287,5 ton blyglansmalm, 61,9 ton blykopparmalm samt 348,7 ton järnmalm och 52,1 ton
 varken. En blyglans med smältlagrings uppbyggdes under sommaren, i hvilken under början af följande år utommalen en del blyglansen, som lemnade
 5,1 ton bly, hvarefter egarna avslutade blyglansen i afseende på bättre resultat. Under år 1883 arbetades med mindre malmslagret till följd af, att
 malmen syntes blifva mera spridd och fattig än förut. Gruven lades vid 1883 års slut. Under år 1883 erhöles 164,7 ton blymalm, 272,6 ton koppar-
 malm på 4037,3 ton lastat bly. Gruven omstartades ånyo år 1891 och behålls med utmål år 1895. År 1903 lades gruvan ånyo och en försöksbrytning
 igångsattes. Under år 1903 och 1904 bröts vid denna försöksbrytning 115 ton blymalm med 22,1% bly, 110 gram silfver på ton, 60 ton bly- kopparmalm med
 100% koppar, 13% bly och 70 gram silfver på ton; 70 ton kopparmalm med 9,2% koppar; 570 ton varken till med 9,74% kopparsulfid 7,8% bly.
 Enligt de gamla Långgruven uppträder kopparsulfid. Skarn ligger en bit af 3,2 m. Malmen med 10 i 4% koppar har vid försöksbrytning erhållits.
 Gruven har sedan 1903 lagat malm, och upptogs hösten 1915. Blyglansen på nytt år 1916 och är meningen att arbeta malmen vid
 Persbergsgruffältens anläggning vid Gagnef. Gruven till utmål är Lilla Långgruven.





Intensitets beteckning			
S	Vertikal Positiv	Vertikal Negativ	Medelvärdet i $\frac{1}{2} h \cdot l$
0.0-0.1			0-6°
0.1-0.2			6-11°
0.2-0.4			11-22°
0.4-0.8			22-39°
0.8-1.6			39-58°
1.6-3.2			58-73°
3.2-6.4			73-81°

















Längdprofil efter A-B

Snärprofil 1-2

Snärprofil 3-4

Snärprofil 5-6

Snärprofil 7-8

