

KARTA

öfver

HAGGRUFVAN

belägen i

Bjulsjö socken, Örebro län,

Upptecknad på grund af egna mätningar senast d. 3/12 1901.

af


artiller.


Behörig grufmätare enl. St. Högskoll. res. d. 2/4 1901.


-  Svarlmalm
-  Lagerarl
-  Kalksten
-  Granulit


-  Bus
-  Ögogräns
-  Vinterväg


Skala 1:800





















Längdprofiler



Ivärprofiler.



Beskrifning

till karta öfver Vagggrufvan.

Vagggrufvan är belägen i mark tillhörande hemmanet N:o 2, Grängshyttan, inom Bjulsjö socken, Örebro län. Ifrågasvarande grufva har senast blifvit inmutad den 10 november 1898 af S. Andersson Jagastorp, samt tilldelades jernmalars-fyndigheten Vagggrufvan utnål den 28 okt. 1901 under namn af Vagggrufvan.

Arbetet för fyndighetens tillgodogörande påbörjades den 5 april 1899, samt har detsamma sedermera oafbrutet fortgått. Värvid hafva Trene skakt blifvit sankta, af hvilka de Trene östra bära namnet Vagggrufvan och det vestra Skotabergsgrufvan. Det större Vagggrufveskaket är nu afsänkt till 58,3 meters djup. Från detsamma har å 18,7 meters afvägning ett mindre pällarbete åt öster verkställt till c: 33 meters djup, samt var arbetsrummet efter nämnda pällbrytning till större delen för kartläggning oåtkomligt. För närvarande bedrives pällarbete uti grufvan mellan 46,0 och 58,3 meters afvägning.

Brytningens storlek har f. o. m. $\frac{3}{4}$ 1899 t. o. m. $\frac{1}{2}$ 1902 varit 10,975 ton berg, hvaremellan 4875 ton malma.

Malmprocenten vid grufvan är sålunda
ca 42%.

Omgifvande bergarten utgöres af kalk-
sten och hållflintgneis, af hvilka nti gruf-
vorna den förra förekommer nti liggvägg, den
senare nti hängvägg.

Öf de flesta ställen omgifres malmen af
ett från densamma tydligt skildt skarn,
bestående af ~~hufvudsakligen skivigt~~, men
är det samma äfven inmängdt med kalk-
spat i riklig mängd.

Malmen utgöres af kalkig svartmaln,
mycket godartad.

Analysen visa:

A) Af maln från Västabergrufvan

Fosfor — 0,008%

Svafvel — 0,003%

Denne maln går bäst enbart i degel
och lämnade då tackjärn — 56,7%

B) Af maln från Vlaggrufvan

Fosfor — 0,006%

Svafvel — 0,008%

Denne maln går bäst med 10% kvarts
och lämnar då tackjärn — 56,58%

Uppfordring af berg och vatten sker
medelst hästvind.

Vlaggrufvan äges och bearbetas af
Vlaggrufve Bolag.

Vlaggrufvan den 31 dec 1907.

A. Wester