


Toppslångsgruvan.



2044

12700

Karta

över

Toppslångsgruvan

belägen i

Östra Älfhöjden
i


Ljusnarsbergs socken, Örebro län

Upprättad på grund av mätningar i nov. 1918 av

Alf Ronn

Behörig grannmätare enl. Kungl. Kom. Koll resolution den 3 nov. 1914

Skala 1:800



Beräkningar




Sänkning



Profillinie



Simrat schakt



Utmålslinje med röre



Byggnad



Märkpunkt



Väg



Dike



Varp



Utsäktsbana på bockar



Svartmalm



Sinledning



Septit



Konnektionspunkt



Jord

Komplexering

Mätningen avslutad

Mätningen inlagd

Sörställningsman

Behörig


Smedja
Suvvånga
Topplångsgården


ut mål


+0.00

+0.37

+5.27








Längdprofil



Fråvprofil





Märkpunktsblad

Beskrivning

till karta över Toppstångsgruvan i Östra
Älfhöjden, Ljusnarsbergs socken av Örebro län.

Beskrivning till karta över Topp-
stångsgruvan i Östra Älfhöjden, Ljusnarsbergs
socken av Örebro län.

Gruvan inmutades år 1909 och utmålet lades den 21 sept. 1912. Från att förut ägts och bearbetats av hemmansägare i trakten inköptes den i början av detta år av Direktör Axel Wirström i Stockholm, vilken nu fortsätter brytningen. Tills gruvan övertogs av nuvarande ägaren, hade ur densamma uppfördrats c:a 3.700 ton malm.

Fyndigheten har en strykningsriktning avvikande c:a 25° åt väster från nordriktningen och en sidostupning mot öster av c:a 75°. Den utgöres av en vacker magnetit liggande i leptit. Enligt av L. Hammarström, Kopparberg, utförd analys å 1^{ma} malmen, håller denna:

Kiselsyra	SiO ₂	8.24%	
Lerjord	Al ₂ O ₃	0.63"	
Kalk	CaO	2.43"	Järn 62.9 %
Magnesia	MgO	1.49"	Fosfor 0.003"
Manganoxidul	MnO	0.14"	Svavel 0.007"
Järnoxidoxidul	Fe ₃ O ₄	83.97"	
Järnoxid	Fe ₂ O ₃	3.00"	
Svavel	S	0.007"	
Fosforsyra	P ₂ O ₅	0.007"	
Koppar	Cu	frånv.	
	Summa	99.914%	

Grängesberg i nov. 1918

Albert Roucau