

PLÅN- och PROJEKT KARTOR

öfver

STAMM


BÅLSJÖBERGS KRÖNA


Norbergsviken af Westmanlands län,


Upprättad på grund af ^{egna} mätningar, afslutade 10 Nov. 1886.


W. Sundberg (enligt Kongl. Comm. Polliⁿ Ref. 27 Mars 1885)


 Skodden &
strandnäs
 Gräs




 Skalksten
 Snagg












To C10.








Profiler

Längdprofil efter *ab*

Tvärprofiler genom



Bälsjöbergs Kronan

Derren grafen, beligen i Belyöbergs fæstet i Norberg,
hændeltes ntmål den 19 November 1874 under navn af
Jakobsgraven, men blev bedrømmet, da de muerende
egne, Lerno Grafve aktiebolag, afviste hermed at
føre videre i markender, kaldet Belyöbergs Kronen-
graven.

Fjendigheden er en temmelig længdestrækt lagerbild-
 ning, med en mægtighed varierende mellem 0,0 og 2,0 meter,
 som undergik flere løjninger såvel i faldretningen som
 med dybde. Malms strøkningsretning er i om-
 givelserne Vesten med den en løjning sidestøtning af Nor-
 smetten 25 og 50 meters afgrænsning gør fjendigheden en løjning
 af søder, hvorefter den attertager sin uafbrudte sidestøt-
 ning af Nor. Melnelagets begrænsning af søder sidst
 med og i Vesten gælder af kalk; i den østlige gælder der-
 med som trækket ved på 30 meters afgrænsning ender
 med stærk støtning med vesten, hvorefter fjendigheden
 med dybde smidningen under skiftes i mægtighed ret-
 ning. Under løjningens gang kører der og kun tilfældi-
 ge fortrykkninger af kalk forekommer i Melnelaget.
 Malmen består den en løjning henholdsvis af Glad-
 sten med nogen blandning af sortmalmen atter norra
 vigen, men på lignende vis er tag sortmalmen afve-
 bende i vesten deler af fjendigheden. En sidstmalmen
 har medets er tvært i søder vigen skiftet an-
 træffet på 32 meters afgrænsning, men kører sig va-
 ra af beskaffenhed an forekommer den mægtighed
 underkøblingen.

Brytningen började år 1844 och har under
de sista fem åren uppförts i medeltal per år:

2031, 7 Sand Mahon

1964.9

	2031.7	Tans mahn
	<u>1067.9</u>	" griberj
Tusammen	3099.6	" mahn hiltzt bey -

Mab. heitigt bey -

En af mig under forordet er taget generalprøf, an-
 lyset af Hver Laktor Adolf Tamm altså således.

Jernoxid	71.41%	} Metalliskt jern 63.40%	
Jernoxidatidul	18.23 "		
Manganoxidul	0.18 "	Syre	0.04
Tackjord	0.79 "	"	0.32
Stackjord	0.80 "	"	<u>0.23</u> 0.59.
Lerjord	1.40 "		0.65
Kviksølv	7.00 "		3.73.
Kviksølv	0.017 "	forbr -	0.007 %
Sulfur	0.018 "		
Skapper	<u>Knappt 100.</u>		
	145		

Malmen gaf vortat i dezel:

a) med 5% Græs -	65% turkjen -	Slaggen: grøn emaljglas
b) Smalt	66.2 "	" " glas
c) med 5% kark -	67.0 "	" " "
d) " 10% "	66.5 "	" " "grøn "
e) " 15% "	66.5 "	" " "grønt "
f) " 20% "	66.2 "	" " "grøn stentad -

Uppfordringer har den af mig mind 1886
 sket med Hættvind, Hættfæ, de græsens Hættgænde
 djæp gjord denne anordning Hættværd af at Hættværd-
 lig, en græspæl, med en Hættværd Hættværd, for
 dette Hættværd Hættværd -


Luencho Græf, Hættværd den 28 Mars 1887.

L. H. Græf

Kompletteringsmätning till denna karta

[illegible]

Norr






Fig 1.

